



ABRAPREMA

| PROPRIETES anticolmatant et anti-abrasion | VALEUR + - 5% |
|---|-------------------------|
| DENSITE | 1.26 environ |
| DURETE | 90 Shore A |
| RESISTANCE A L'ABRASION | GRANDE |
| RESISTANCE A LA TRACTION | 500 kg/cm ² |
| ALLONGEMENT | 500 % |
| TENSIONS VALEURS : | |
| ALLONGEMENT A 100% | 50 kg/cm ² |
| ALLONGEMENT A 300% | 130 kg/cm |
| USURE PAR FROTTEMENT | 25 mm ³ |
| RESISTANCE A LA DECHIRURE | 30 kg/cm |