



ABRAPREMA

EIGENSCHAFTEN Anti-Blockierungs- und Anti- Abnutzungseigenschaften	WERTE + - 5%
DICHTE	1.26 ca.
HÄRTE	90 Shore A
ABRIEBFESTIGKEIT	HOCH
ZUGFESTIGKEIT	500 kg/cm ²
REISSDEHNUNG	500 %
SPANNUNGSWERTE :	
DEHNUNG BEI 100%	50 kg/cm ²
DEHNUNG BEI 300%	130 kg/cm ²
ABNUTZUNG DURCH REIBUNG	25 mm ³
REISSFESTIGKEIT	30 kg/cm ²