

IDROCORCOPREMA

Fiche de caractéristiques

Qualité :	Idrocorcoprema	:	Caoutchouc noir à base de Nitrile + liège
Dureté		:	73 +/-3° Shore
Densité		:	1,47 +/- 0,03
Résistance à la rupture \geq		:	15 daN/cm ²
Allongement à la rupture \geq		:	55 %
Déchirement \geq		:	/
Compression set		:	56 +/- 2 % 24 h à 70°C Méthode B ASTM D 395
Abrasion		:	/
Température mini		:	- 30° C
Température maxi		:	+ 120° C
ASTM3 en %		:	+ 9,8 % 70h à 100°C