



# PREMATAN

avec ou sans insertion métallique

<b>PROPRIETES</b> anti-abrasion et anti-colmatant	<b>VALEUR</b> + - 5%
COULEUR	VERT
DURETE	83 Shore A
DENSITE	1.2
ELASTICITE 100 %	6 N/mm <sup>2</sup>
ELASTICITE 300 %	8 N/mm <sup>2</sup>
ELONGATION	600 %
COEFFICIENT DE REBONDISSEMENT	53 %
COEFFICIENT DE FROTTEMENT A SEC	0.27
ABSORPTION HUMIDITE	0
RESISTANCE ACIDE ET LESSIVES LEGERES	OUI
DECHARGE ELECTROSTATIQUE	NULLE
TEMPERATURE MAXIMUM D'UTILISATION	80° C.