

idrocorcoprema

PROPRIETÀ a base di Nitrile + Sughero	VALORE + - 5%
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,15 g/cm ³
DENSITÀ	1,47+ / -0,03
DUREZZA	73 +/-3° Shore A
RESISTENZA ALLA ROTTURA = o >	15 daN/cm ²
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA = o >	55 %
COMPRESSION SET (deformazione permanente a compressione) (24 ore a 70° C) Metodo B, ASTM D 395	56 + / -2 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO	25 kg/cm
RANGE DI TEMPERATURA	- 30/+ 120° C.
ASTM3 in % (70 ore a 100°)	+9,8 %