

## MATERIAL RACLOPREMA 430

Kautschuk gelb, abriebfest

### TECHNISCHE MERKMALE

Exzellente mechanische Eigenschaften : Reissfestigkeit, Bruchdehnung, Weiterreissfestigkeit, Abriebfestigkeit, etc. Exzellente Beständigkeit gegen feinkörnige Medien, Schutz gegen abrasive Medien: Sand, Sandstrahlen, feine Medien, Schleifstaub etc.

Hohe Flexibilität und Elastizität.

Korrosionsschutz.

Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.

Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.

### VORTEILE

Ausführung.

Wirtschaftlichkeit : Reduziert Produktionsausfall und Instandhaltungskosten.

Lange Einsatzzeit: reduziert die Kosten/Stunde.

Sicherheit.

Zuverlässigkeit


### EINSATZBEREICH

Auskleidung von Behältern, wie z.B. Trichtern, Rinnen, Transportbändern, Pumpengehäusen, Tank, Silos etc. zur Vermeidung von Verschleiss durch sehr aggressive Produkte wie:

- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Feinkörnige Medien.
- Chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis grosser Dichte.
- Medien mit mittlerer bis grosser Härte.
- Feine trockene Medien mit einer max. Temperatur von 70°C.

Einsetzbar als Schutzvorhang bei Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten.

### Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften

		Prüfung nach	Wert
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Kautschuk gelb			<b>Racloprema 430</b>
Dichte			0.95 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Härte		ASTM D2240	35 ±5 Shore A
Reissfestigkeit		ISO 37	≥24 MPa
Bruchdehnung		ISO 37	≥ 700 %
Weiterreissfestigkeit			≥ 30 N/mm
Abriebfestigkeit		ISO 4649	≤ 60 mm <sup>3</sup>
Druckverformungsrest nach 22h bei 70°C		ISO 815-1	≤ 30 %
<b>Temperatur</b>			
Einsatztemperatur			-40/+80 °C
<b>Verhalten nach Alterung</b>			
Δ Härte nach 70h bei 70°C		ASTM D573	≤ 5 Shore A
Δ Reissfestigkeit nach 70h bei 70°C		ASTM D573	≤ 15 %
Δ Bruchdehnung nach 70h bei 70°C		ASTM D573	≤ 25 %
<b>Chemische Beständigkeit</b>			
<b>Verdünnte Säuren und Basen</b>	<b>Konz. Säuren und Basen</b>	<b>Ozon</b>	<b>Öle und Kohlenwasserstoffe</b>
Gut	Akzeptabel	Akzeptabel	Nicht empfehlenswert
<b>Abmessung</b>			
Standard-Rollen von 10'000x1'500mm (± 2%)			
Erhältliche Breiten in mm:			
2, 3, 4, 5, 6 (± 0.4)			
8, 10, 12, 15 (± 1.0)			
20, 25 (± 1.4)			
<b>Verpackungs-Spezifikationen</b>			
Markierung		PREMACO	
Verpackung		Auf Rollen, Schwarze Folie	
Etikettierung		Etikette mit Produktebezeichnung , Abmessung und Gewicht	